

# دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP



## شيلد خارجي

دهان زخرفي ذو أساس 100 % أكريليك فائق الجودة لحماية الأسطح الخارجية، يتميز بمرونة عالية لتخفيف التشققات الشعرية، يمنح الأسطح حماية فائقة من العوامل الجوية المختلفة (الأمطار - الرطوبة - الأشعة فوق البنفسجية) كما أنه ممتاز في حماية الهياكل الخرسانية من ظاهرة الكربنة (اختراق ثاني أكسيد الكربون للخرسانة مسبباً تآكل الهيكل الحديدي داخل الخرسانة) يعطى الجدران الخارجية مظهر زخرفي راقي مع لمعة هادئة، يستخدم للجدران الخارجية على الأسطح الأسمنتية والخرسانية والجسسية للمنازل والمدارس والفنادق والمستشفيات ولحماية الهياكل الخرسانية للكباري والأنفاق الخصائص : قدرة تغطية عالية - ملمس زخرفي رائع - قوة التصاق ممتازة - مرن يغطي التشققات الدقيقة - مقاومة عالية للعوامل الجوية المختلفة - منتج صديق للبيئة - يحمي الأسطح من الكربنة - متوفر بدرجات مختلفة من حيث الملمس (بلس - ميديم - ناعم) متوفر باللون الأبيض وعدة ألوان أخرى حسب الكتلوج.

### التعريف والمميزات

- 1 - يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالي تماماً من الأتربة والشحوم.
- 2 - يتم تطبيق وجه واحد من شيلد برايمر أبيض.
- 3 - في حالة أن السطح غير متماسك أو به دهانات قديمة يفضل إزالتها جيداً ثم طلاء طبقة من عازل ناري المدينة مصراتة قبل شيلد برايمر أبيض.
- 4 - يتم تطبيق منتج شيلد طبقة واحدة أو طبقتين على حسب طريقة التنفيذ والشكل المطلوب.
- 5 - يفضل تطبيق وجه واحد نهائياً من شيلد برايمر شفاف لزيادة الحماية.

### التطبيق

| الخاصية       | شيلد ناعم                                                | شيلد ميديم  | شيلد بلس    |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| اللون         | أبيض ومات عدة ألوان مختارة من كتالوج شيلد المدينة مصراتة |             |             |
| اللمعة        | لمعة هادئة                                               |             |             |
| اللزوجة       | 650 ± 50 CP                                              | 600 ± 50 CP | 600 ± 50 CP |
| الكثافة       | 1.55 ± 0.02                                              | 1.53 ± 0.02 | 1.67 ± 0.02 |
| معدل الفرد    | 2:3 متر مربع/لتر (عند سمك 250 ميكرون لطبقة الدهان الجاف) |             |             |
| قابلية الغسيل | قابلية قصوي للغسيل                                       |             |             |

### المواصفات الفنية

التخفيف  
يتم تخفيف المنتج بالماء العذب بنسبة 5% كحد أقصى  
زمن الجفاف السطحي  
40 - 60 دقيقة  
الجفاف التام  
24 ساعة  
الزمن الفاصل بين الطبقات  
8 - 12 ساعة  
الأدوات المستخدمة  
الفرشاة - الرولة - مسدس الرش

المنتج صالح للاستخدام لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج في العبوة الأصلية محكمة الغلق بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وفي ظروف التخزين المناسبة.

### التخزين

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

### الوقاية والسلامة

