



إيبوكسي PU 205

دهان إيبوكسي " بولي يوريثان " من مركبين ، لامع ، عالي الجودة ، داخلي خارجي ، مقاوم لتأثير المياه والرطوبة و العوامل الجوية و المواد الكيميائية ، مقاوم للبري و الاحتكاك و الاجهادات الميكانيكية ، مصنع من أجود المواد الخام العالمية ، يستخدم على الأسطح الخرسانية و الأسمنتية و الحديدية والخشبية.

للأسطح الحديدية

- 1 - يتم دهان ضد الصدأ إيبوكسي ZNP المدينة مصراته.
- 2 - يتم دهان إيبوكسي PU 205 في اليوم التالي بإستخدام الرولة أو مسدس الرش أو الفرشاة.

للأسطح الخرسانية

- 1 - يتم دهان وجه من سيلر إيبوكسي 201 على الخرسانة بعد الجلي.
- 2 - يتم دهان إيبوكسي 205 في اليوم التالي بإستخدام الرولة أو مسدس الرش أو الفرشاة.

اللون	أبيض ، رمادي ، بيج
نسبة المواد الصلبة	62%
الكثافة النوعية	1.31 ± 0.02
معدل الاستهلاك	5م ² / كجم
نسبة خلط المركبين أ : ب	1 : 6
فترة التشغيل	4 ساعات
زمن الجفاف السطحي	ساعتان
زمن الجفاف النهائي	24 ساعة
زمن التصلد الكامل	7 أيام
زمن دهان الوجه التالي	12 : 24 ساعة
أقل درجة حرارة للتشغيل	8° م
المذيب	ثر إيبوكسي



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاب للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة