



اصول

دهان مائي داخلي عالي الجودة ، يستخدم لدهان الأسطح الداخلية الإسمنتية و الخرسانية و الجبسية . ، ذو قدرة تغطية عالية ، يتمتع بنسبة بياض عالية ، سهل الاستخدام ، ذو نعومة عالية

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من عازل الزواق المدينة مصراتة
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من " معجون جدران المدينة مصراتة " بشكل طولي او عرضي و تتم عملية الصنفرة و من ثم تنظيف الغبار.
- 4 - يتم طلاء وجهين من طلاء مائي " أصول " .

اللون	ابيض
الكثافة النوعية	1.65 : 1.7 كجم/لتر
اللزوجة	125 : 135 كريس
معدل الفرد	3 : 4 متر2 للكيلو الواحد
درجة الحموضة	8.5±0.5
الجفاف	جفاف اللمس ½ ساعة و الجفاف الكلي بعد 6 ساعات
درجة الوميض	لا يشتعل
مادة التخفيف	الماء
التخفيف	يخفف بالماء بنسبة 15% وجه أول و 10% وجه ثاني من الوزن الكلي ويعتمد ذلك على سمك طبقة الدهان وحالة السطح المراد طلاؤه.
الوزن	5، 10 ، 20 ، 25 كجم

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1- يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2- يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3- المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة