

التعريف والمميزات

التطبيق







البريمو نصف لمعة

دهان زيتي داخلي خارجي ، نصف لامع ناصع البياض ، له تغطية ممتازة ، غير قابل للاصفرار ، لا تتغير درجة اللمعة بمرور الوقت ، وهو منتج درجة أولى مُصنع من أجود أنواع المواد الخام العالمية ، يستخدم في طلاء المباني من الداخل و الخارج بما فيها الأسطح الإسمنتية والخرسانية وأيضاً الأسطح الخشبية والحديدية. ويتوفر باللون الأبيض وبجميع الألوان. حسب نظام مصنع المدينة مصراتة للتلوين بالكمبيوتر.

الأسطح الإسمنتية:

- 1 يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما.
- 2 يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من "عازل الزواق المدينة مصراتة".
- 3 يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من معجون جدران المدينة مصراته بشكل " طولي و عرضي " و تتم عملية الصنفرة و من ثم تنظيف الغبار.
 - 4 يتم طلاء وجه بطانة من دهان "زيتي مطفى المدينة مصراته".
 - 5 يتم طلاء وجهين من " زيت البريمو نصف لامع " بعد التخفيف بنسبة 10 15 % بثنر بارد المدينة مصراتة على ان يكون هناك فاصل زمنى مناسب بين الوجهين .

الأسطح الحديدية:

- 1 يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما
- 2 يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من " ضد الصدأ المدينة مصراته ".
- 3 يتم طلاء وجه أو أثنين من " البريمو نصف لمعة " .بعد التخفيف بنسبة 10 15 % بثر بارد المدينة مصراتة على أن يكون هناك فاصل زمنى مناسب بين الوجهين

ابيض ، الوان اللون

1.3 ± 0.05 كجم/لتر الكثافة النوعية

6: 8 متر2 للكيلو الواحد معدل الفرد

جفاف اللمس 2 ساعة و الجفاف الكلى بعد 24 ساعة الجفاف

> مادة التخفيف كبروسين العبوة

> > الفرشة

الأدوات المستخدمة

التخزين

المواصفات الفنية

الوقاية والسلامة

110 : 105 كرىس اللزوجة

3.50 كجم

مسدس الرش


يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.

الرولة الرولة

3 - المنتج خالى من المواد الملوثة للبيئة.

www.amp.ly





amppaints amppaints







ليبيا . مصراتة . المنطقة الصناعية . الأسواك

