

دهانات المدينة مصراته

Almadina Misurata Paints | AMP®



سيلك

دهان اكر يليك ، خارجي داخلي ، لمعة % 7 ، ناصع البياض يعمل علي تغطية عيوب اللياسة ، تغطية عالية ، قابلية قصوى للغسيل ، سطح أملس ناعم ، ، يتحمل العوامل الجوية ، سهل التطبيق ، تم تصنيعه طبقا للمواصفات القياسية الليبية ، يستخدم لدهان الأسطح الإسمنتية والجبسية والخرسانية .

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما
- 2 - يتم دهان الأسطح الجديدة بطبقة من "عازل الزواقي المدينة مصراتة" ، او "عازل الرطوبة الاقتصادي المدينة مصراتة".
- 3 - يتم عمل طبقتين أو ثلاثة من معجون جدران المدينة مصراتة بشكل " طولي و عرضي " و تتم عملية الصنفرة و من ثم تنظيف الغبار
- 4 - يتم طلاء وجه بطانة من " لاتكس بلس مطفي المدينة مصراتة " أو " كلاسيك مطفي المدينة مصراتة".
- 5 - يتم طلاء وجهين من " سيلك % 7 " بعد التخفيف بالماء بنسبة 50% وذلك حسب السطح وسمك طبقة الطلاء.

اللون	باللون الأبيض وبجميع الألوان بأكثر من 2000 لون حسب الكتلوج
الكثافة النوعية	1.30 ± 0.05 كجم/لتر
اللزوجة	125 : 130 كريس
قابلية الغسيل	له قابلية كبيرة جداً للغسل حيث أنه أعطى أكثر من 2000 لفة على جهاز washability test الخاص بقياس مقاومة الاحتكاك.
حجم المواد الصلبة	32 ± 2
معدل الفرد	10 : 12 متر 2 للتر الواحد بسماكة 50 ميكرون
درجة الحموضة	8.5 ± 0.5
الجفاف	جفاف اللمس ½ ساعة و الجفاف الكلي بعد 24 ساعة
درجة الوميض	لا يشتعل
مادة التخفيف	الماء
التخفيف	يتم تخفيفه بنسبة 50% وجه أول و 35% وجه ثاني
العبوة	5 كجم - 10 كجم

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

التعريف والمميزات

التطبيق

المواصفات الفنية

الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

www.amp.ly

amppaints1

amppaints

amppaints

amppaints

ليبيا . مصراتة . المنطقة الصناعية . الأسواك

التسويق : 00218918000047 marketing@almadinamisurata.com

المبيعات : 00218912125435