



أيزوكول C2TE

لاصق سيراميك أسمنتي فائق الجودة يعتمد في تصنيعه على الأسمنت والرخام وأنواع خاصة من المواد الرابطة والإضافات جيد مناسب لأعمال لاصق السيراميك والبورسلين والرخام والجرانيت.
يستخدم للأعمال الداخلية والخارجية، للأرضيات والحوائط وذلك لأنه يتميز بمقاومة عالية للانزلاق العمودي وقوه التصاق فائقة.

يستخدم على سماكة يصل إلى 10 - 15 مم. مطابق للمواصفة القياسية EN 12004 class C2TE

المميزات:

قوه التصاق فائقة - يمكن تطبيقه على الأسطح العمودية حتى لربط البلاط الثقيل ذو الأحجام الكبيرة دون أي انزلاق - زمن تشغيل طويل يسمح بالعمل في المساحات الكبيرة دون خلل -
سهل التطبيق والفرد بمالج المسنن.

التعريف والمميزات

التطبيق

مجالات التطبيق:

- لاصق جميع أنواع السيراميك والبورسلين والرخام والجرانيت على الحوائط والجدران الداخلية والخارجية.
- لاصق جميع أنواع السيراميك والبورسلين على أرضيات الأماكن كثيفة الحركة مثل المولات التجارية والمدارس والمستشفيات.
- لاصق السيراميك والبورسلين على البلاط والسيراميك القديم دون الحاجة لإزالته وذلك بعد استخدام منتج جريب فيكس المدينة مصراةة.

طريقة التطبيق:

- يجب ان تكون الأرضية الأسمنتية أو الخرسانية المراد التطبيق عليها جافة تماما (في حالة الخرسانات الجديدة يجب لاصق السيراميك عليها بعد مرور 28 يوم)
- يجب تنظيف الجانب الخلفي من البلاط أو السيراميك بالماء.
- أضف كمية الماء المناسبة في الوعاء الخلط ثم أضف عليها البويرة مع التقليب الجيد بالخلاط اليدوي حتى التأكد من عدم وجودة أي نكتلات.
- يتم فرد كمية مناسبة من الخليط على الأرضية ثم مسها بمالج المسنن ثم البدء في تركيب السيراميك.
- في حالة لاصق سيراميك أو بورسلين أحجام كبيرة يفضل وضع طبقة رقيقة من الخليط على ظهر السيراميك أيضا وذلك بزيادة قوه الالتصاق.
- يجب عدم تعرض البلاط للماء إلا بعد 24 ساعة من تركيبة.





شركة المدينة مصراتة لصناعة الطلاء والمعاجن وكيماويات البناء



أيزوكول C2TE

أبيض - رمادي	• اللون
7 - 6 لتر ماء على لكل 20 كيلو من البويرة.	• نسبة الخلط
30 دقيقة.	• زمن التشغيل
5 - 3 كيلو / متر ² .	• معدل الفرد
24 ساعة	• فترة السماح بالمرور
الأرضيات: 8 ساعات للحوائط:	• الفترة اللازمة قبل تطبيق الجراوت 24 ساعة

المواصفات الفنية

الملاج المسنن



الأدوات المستخدمة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

التخزين

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

الوقاية والسلامة

