دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP



دراي جراوت

مصنع ليطابق المواصفة العالمية ANSI 118,1

التعريف والمميزات

ترويبة (سقية) أسمنتية ملونة معدلة بالبوليمر تستعمل لملئ الفواصل الضيقة للسيراميك والموزاييك والرخام. يلزم خلطه بالماء فى الموقع قبل التنفيذ. دراى جراوت المدينة مصراته مناسب للأعمال الداخلية والخارجية. يوفر سماكة ومتانة لفواصل سيراميك الحوائط والارضيات وذلك للفواصل الضيقة حتى 5مم. فى الظروف المناخية الصعبة يتم خلط دراى جراوت المدينة مصراتة مع مادة رابطة (دراى بوند المدينة مصراتة مخفف بنسبة 1 : 4) . فى الاماكن المعرضة للرطوبة والبكتريا يتم خلط دراى جراوت المدينة كصراتة مع مادة مضادة لنمو البكتريا (دراى سيل المدينة مصراتة)، تم تصنيع دراى جراوت المدينة مصراتة باستخدام أجود المواد الخام التى تشمل مواد رابطة عالية الإجهاد ومواد مالئة متدرجة منتقاة بعناية واضافات خاصة لتحسين) التشغيلية -قدرة الاحتفاظ بالماء – قوة الالتصاق – ثبات الالوان ضد اشعة الشمس الفوق بنفسجية – مقاومة أقصى العوامل الجوية)

الاستخدامات

يستخدم فى ملء الفواصل (العرامیس)الضيقة للسيراميك والبورسلين والموازييك والرخام فى التطبيقات الاتية :

-1 حوائط وأرضيات الأماكن الرطبة مثل الحمامات والمطابخ والبلكونات .

-2 حوائط وارضيات الأماكن المغمورة بالماء مثل حمامات السباحة & خزانات المياه & مصانع معالجة المياه ، وذلك بعد خلطه بمادة دراي بوند المدينة مصراته .

-3 حوائط وارضيات الأماكن السكنية والعامة .

المواصفات الفنية

1- خليط سابق التجهيز يلزم فقط خلطه بالماء فى الموقع قبل التنفيذ .

2- يتم تصنيعه بإستخدام مواد خام منتقاة بعناية ومطابقة لأعلى معايير مراقبة الجودة .

3- يتم تصنيعه آلياً باستخدام نسب مكونات دقيقة وذلك لما يتميز به المصنع من تحكم ألى فى عمليات الإنتاج مما يضمن التجانس التام للخليط .

4- متوافر فى العديد من الالوان الأساسية الجذابة .

5- مونة تمتاز بسهولة التطبيق مما يقلل الهالك ويزيد من معدلات التنفيذ.

6- مونة تمتاز بقوة ربط عالية.

7- مقاومة عالية لأقصى العوامل الجوية.

8- مقاومة عالية لدرجات الحرارة المختلفة من (- 20 م) حتى (70+ م).

الاساس	أسمنت بورتلاندى ، حبيبات رمل متدرجه ، إضافات خاصة
الكثافة (قبل الخلط)	1.2 كجم / لتر
اللون	متاح في العديد من الالوان الاساسية
عرض الفاصل	حتى 5 مم
زمن التشغيل	60 دقيقة تقريبا عند درجة حرارة 25م
نسب الخلط	يتم اضاقة 1.50 لتر ماء الي عبوة وزن 5 كجم
معدل الفرد	35 : 40 متر طول/ كجم (عرض الفاصل 3 ملي) ويعتمد علي حالة السطح
تجهيز السطح	يجب تنظيف الفراغات من الاتربة مع تبلل الفواصل بقليل من الماء ومن ثم تنفيذ الجروات .

التخزين

المنتج صالح للاستخدام لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج في العبوة الأصلية محكمة الغلق بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة وفى ظروف التخزين المناسبة.

الوقاية والسلامة

1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.

2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفى حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.

3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

www.amp.ly
marketing@almadinamisurata.com
info@almadinamisurata.com
amppaints1
amppaints
@amppaints
amppaints

التسويق / marketing +218918000047
المبيعات / sales +218922125435
رسائل قصيرة SMS : 12221

MADE IN LIBYA صنع في ليبيا
شركة المدينة مصراتة
لصناعة الطلاء والمعاجين وكيماويات البناء
Address : Industrial zone . Alaswak . Misurata . Libya
ليبيا . مصراتة . المنطقة الصناعية . الأسواك