



دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



دهان طرق ثيرمو بلاستيك حراري

دهان لعلامات المرور يستخدم على الساخن بطريقة الرش أساسه الراتنج الهيدروكربونية التي تلبين بالحرارة مع
المخضبات التي تعطي اللون ويحتوي أيضا علي مواد مائلة خاصة .
مطابق للمواصفات البريطانية B.S.S.3262

التعريف والمميزات

التطبيق

- * يجب أن ينظف سطح الطريق المراد دهانه جيدا ويكون تام الجفاف وخالي تماما من أي زيوت أو شحوم أو أي مواد تمنع إلتصاق الدهان
- * يستحسن إزالة الدهانات القديمة في حالة الرغبة في إعادة الدهان
- * يجب ألا تزيد درجة حرارة التسخين في آلة الرش عن 230°م حتى لا تتغير خواص الدهان.
- * تستعمل ماكينات الرش المناسبة حسب حالة كل موقع.
- * يكون سمك خطوط الدهان في حدود من 1.5 مم الي 3 مم
- * في حالة استخدام 10% من كريات الزجاج في مكونات الدهان ، يتم رش نسبة 10 % أخرى من الكريات الزجاجية أثناء رش الدهان

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية: (عند 25°م)	النسب التقريبية للمكونات :
الكثافة النوعية (كجم/لتر) : 0.2 ± 2.0	المواد الرابطة: 18-20 %
نقطة التلدين: < 95 درجة مئوية	المخضبات والمواد المائلة : 20%
نقطة الاشتعال : < 250 درجة مئوية	الركام : 40 %
التساقط : < 75	كريات الزجاج (حسب المواصفات المطلوبة) : 10-20 %
الثبات للحرارة : < 65	
مقاومة الانسيابية : < 5% عند (40°م)	
مقاومة البري : < 0.25 جرام	
مقاومة التزحلق : < 45	
اللون : ابيض - اسود - اصفر - احمر - احمر اوكسيد	

سيارة الرش - سكريد

الأدوات المستخدمة

التخزين

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

الوقاية والسلامة

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاب للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

