



أيزوكول C2TE S2

لاصق سيراميك أسمنتي فائق الجودة ذو معامل مرونة ممتاز يعتمد في تصنيعه على الأسمنت والركام وأنواع خاصة من المواد الرابطة والإضافات جيد مناسب لأعمال لصق السيراميك والبورسلين والرخام والجرانيت. يستخدم للأعمال الداخلية والخارجية، للأرضيات والحوائط وذلك لأنه يتميز بمقاومة عالية للانزلاق العمودي. يستخدم على سمك يصل إلى 10 - 15 مم. مطابق للمواصفة القياسية EN 12004 class C2TES2.

المميزات:

قوة التصاق فائقة - مرن وقابل للتمدد بشكل جيد (أعلى من 5 مم)، ومقاوم للتغيرات في درجات الحرارة. (حتى 60 درجة مئوية) - يمكن تطبيقه على الأسطح العمودية حتى لربط البلاط الثقيل دون أي انزلاق - زمن تشغيل طويل يسمح بالعمل في المساحات الكبيرة دون خلل - سهل التطبيق والفرد بالمالج المسنن.

مجالات التطبيق:

- لصق جميع أنواع السيراميك والبورسلين والرخام والجرانيت على الحوائط والجدران الداخلية والخارجية.
- لصق جميع أنواع السيراميك والبورسلين على الأرضيات والحوائط التي يحدث بها تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.
- لصق جميع أنواع السيراميك والبورسلين على أرضيات الأماكن كثيفة الحركة مثل المولات التجارية والمدارس والمستشفيات.
- لصق السيراميك والبورسلين على البلاط والسيراميك القديم دون الحاجة لإزالته وذلك بعد استخدام منتج جريب فيكس المدينة مصراتة.

طريقة التطبيق:

- يجب ان تكون الأرضية الأسمنتية أو الخرسانية المراد التطبيق عليها جافة تماما (في حالة الخرسانات الجديدة يجب لصق السيراميك عليها بعد مرور 28 يوم)
- يجب تنظيف الجانب الخلفي من البلاط أو السيراميك بالماء.
- أضف كمية الماء المناسبة في الوعاء الخلط ثم أضف عليها البودرة مع التقليب الجيد بالخلط اليدوي حتى التأكد من عدم وجود أية تكتلات.
- يتم فرد كمية مناسبة من الخليط على الأرضية ثم مسها بالمالج المسنن ثم البدء في تركيب السيراميك.
- في حالة لصق سيراميك أو بورسلين أحجام كبيرة يفضل وضع طبقة رقيقة من الخليط على ظهر السيراميك أيضا وذلك بزيادة قوة الالتصاق.
- يجب عدم تعرض البلاط للماء إلا بعد 24 ساعة من تركيبه.

التعريف والمميزات

التطبيق

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP®



أيزوكول C2TE S2

• اللون	أبيض - رمادي
• نسبة الخلط	6 - 7 لتر ماء على لكل 25 كيلو من البودرة.
• زمن التشغيل	30 دقيقة.
• معدل الفرد	3 - 5 كيلو/ متر ² .
• فترة السماح بالمرور	24 ساعة
• الفترة اللازمة قبل تطبيق الجراوت	للحوائط: 8 ساعات الأرضيات: 24 ساعة

المواصفات الفنية

المزج المسنن



الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاب للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

www.amp.ly

amppaints1

amppaints

amppaints

amppaints

ليبيا . مصراتة . المنطقة الصناعية . الأسواك

التسويق : 00218918000047 marketing@almadinamisurata.com

المبيعات : 00218912125435