

إيبوكسى M.S.F 207

التعريف والمميزات

مورتر ذاتي السيولة ايبوكسى نهائي و ملون عالي المقاومة الكيميائية و الميكانيكية وعبارة عن دهان ايبوكسى لامع او ملون من ثلاث مركبات خالى من المذيبات اساسه راتنج الايبوكسى السائل ومخضبات منتقاه وكوارتز و إضافات ومصلب أميني خاص. مورتر ذاتي السيولة للأرضيات المعرضة لتأثير الكيماويات و الظروف الشاقة مثل أرضيات المصانع الكيميائية مصانع الغزل والنسيج الورش وحدات التقطير والغلايات معامل الالبان المغاسل المجازر الجراجات. محطات الطاقة النووية. المخازن. السلام. حجرات المستشفيات ودهان منشآت الطرق و الكبارى ومحطات الصرف الصحى .

التطبيق

1 - يتم تنظيف السطح المراد دهنه جيد من الأتربة والزيوت والشحوم او الأجزاء المفككة.
2 - يتم دهان وجه تحضيري سيلر ايبوكسي201 على الأسطح الخرسانية باستخدام الرولة.
3 - يتم خلط مركبات A, B, C خلطا جيدا باستخدام خلاط بطيء السرعة (300 لفة في الدقيقة حد اقصى).
4 - بعد خلط المكونات يتم فرد الخليط باستخدام المشط حسب السمك المطلوب.
5 - يتم تفريغ الهواء بالرولة المدببة الخاصة باستخدام الايبوكسي.

المواصفات الفنية

اللون	رمادي والوان اخري
نسبة المواد الصلبة	100%
نسبة الخلط المركبين أ.ب.ج	A 8.800 كجم – B 3.2 كجم – C 10 كجم
	A –ايبوكسي – B مصلب ايبوكسي – C كيس رمل
فترة التشغيل	30 دقيقة (تقل فترة التشغيل بزيادة درجة الحرارة)
زمن الجفاف الابتدائى	6:5 ساعات
زمن الجفاف النهائى	24 ساعة
فترة التصلب الكامل	7 ايام
وقت دهان الوجه التالى	18 - 24 ساعة
اقل درجة حرارة للتشغيل	5°م

الأدوات المستخدمة

المالج المسنن

التخزين

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 أشهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

الوقاية والسلامة

1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
2 - يجب تجنب ملامسة الطلا ء للعين وفى حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

www.amp.ly
marketing@almadinamisurata.com
info@almadinamisurata.com
amppaints1
amppaints
@amppaints
amppaints
+218918000047 marketing / التسويق
+218922125435 sales / المبيعات
SMS : 12221 رسائل قصيرة
MADE IN LIBYA صنع في ليبيا
شركة المدينة مصراتة
لصناعة الطلاء والمعاجين وكيماويات البناء
Address : Industrial zone . Alaswak . Misurata . Libya
ليبيا . مصراتة . المنطقة الصناعية . الأسواك