



أيزوكول C2

لاصق سيراميك أسمنتى يستخدم لأعمال اللاصق لكل من الرخام، الجرانيت، الأحجار الطبيعية. سريع الجفاف، تم تصميم وتصنيع المنتج باختيار أفضل المواد الخام حيث تم استخدام الاسمنت البورتلاندى مع اسمنت الالومينا وبعض المواد المائلة ذات الاحجام المختلفة.

داخلي - خارجي ويستخدم لكل من الحوائط والأرضيات، والتي يتم لصقه بالرخام أو الجرانيت كما يستخدم أيضاً للصلق سيراميك فوق سيراميك وأحجار فوق أحجار وذلك بعد تطبيق البرايمر المناسب.

- * لا يستخدم عند درجة حرارة أقل من 5 درجات أقل من 5 °C ولا تزيد عن 35°C
- * لا يستخدم على الاسطح الخشبية
- * لا يستخدم على الاسطح الخرسانية الجديدة إلا بعد الجفاف لمدة 28 يوم
- * لا يستخدم على سمكات اعلى من 15 مللى

- * اللون: أبيض رمادي
- * المظهر: مسحوق اسمنتى
- * الخلط : 6.50 الي 6 لتر ماء لكل 25 كجم
- * زمن فترة التشغيل : من 20 : 30 دقيقة
- * فترة السماح بالمرور : 24 ساعة
- * فترة الجفاف المبني : 120 دقيقة
- * الصلاحية : 12 شهر من تاريخ الانتاج
- * درجة حرارة التطبيق: بين 5 درجات الى 35 درجة مئوية
- * معدل الفرد: 3.50 : 5 كجم لكل متر مربع ع

- * يتم خلط محتويات الكيس إلى 6 لتر ماء وذلك باستخدام خلاط يدوي حتى ضمان نسبة خلط ودمج جيدة او خلط كمية قليلة مع الماء وذلك حسب رغبة المنفذ لعمليات اللاصق
- * يتم استخدام مالج مسنن بحيث لا يزيد سمك الطبقة المراد تطبيقها عن 15 مللى
- * يتم الضغط جيداً على الرخام او الجرانيت حتى ضمان الالتصاق جيداً مع السطح المراد تنفيذه
- * عدم السماح بالمرور فوق الأرضيات الأ بعد مرور 24 ساعة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفى حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

الوصف

المجالات التطبيقية

ملاحظات مهمة

المواصفات الفنية

طريقة التنفيذ

التخزين

الوقاية والسلامة

