

إيبوكسي PU 205

التعريف والمميزات

دهان إيبوكسي " بولي يوريثان " من مركبين ، لامع ، عالي الجودة ، داخلي خارجي ، مقاوم لتأثير المياه و الرطوبة و العوامل الجوية و المواد الكيميائية ، مقاوم للبري و الاحتكاك و الاجهادات الميكانيكية ، مصنع من أجود المواد الخام العالمية ، يستخدم على الأسطح الخرسانية و الأسمنتية و الحديدية والخشبية.

التطبيق

للأسطح الحديدية

1 - يتم دهان ضد الصدأ إيبوكسي ZNP المدينة مصراته.

2 - يتم دهان إيبوكسي PU 205 في اليوم التالي بإستخدام الرولة أو مسدس الرش أو الفرشاة.

للأسطح الخرسانية

1 - يتم دهان وجه من سيلر إيبوكسي 201 على الخرسانة بعد الجلي.

2 - يتم دهان إيبوكسي 205 في اليوم التالي بإستخدام الرولة أو مسدس الرش أو الفرشاة.

المواصفات الفنية

اللون	أبيض ، رمادي ، بيج
نسبة المواد الصلبة	62%
الكثافة النوعية	1.31 ± 0.02
معدل الاستهلاك	5م^2 / كجم
نسبة خلط المركبين أ : ب	1 : 6
فترة التشغيل	4 ساعات
زمن الجفاف السطحي	ساعتان
زمن الجفاف النهائي	24 ساعة
زمن التصلد الكامل	7 أيام
زمن دهان الوجه التالي	12 : 24 ساعة
أقل درجة حرارة للتشغيل	8°م
المذيب	ثنر ايبوكسي

الأدوات المستخدمة

الفرشة — الرولة — مسدس الرش

التخزين

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 أشهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

الوقاية والسلامة

1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.

2 - يجب تجنب ملامسة الطلا ء للعين وفى حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.

3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

www.amp.ly
marketing@almadinamisurata.com
info@almadinamisurata.com
amppaints1
amppaints
@amppaints
amppaints

التسويق / marketing +218918000047
المبيعات / sales +218922125435
رسائل قصيرة SMS : 12221

MADE IN LIBYA صنع في ليبيا
شركة المدينة مصراتة
لصناعة الطلاء والمعاجين وكيماويات البناء
Address : Industrial zone . Alaswak . Misurata . Libya
ليبيا . مصراتة . المنطقة الصناعية . الأسواك