



دهانات المدينة مسراتة

Almadina Misurata Paints | AMP®



Description

Application

Caractéristique techniques

Outils utilisés

Stockage et durée de vie

Santé et sécurité

OSOOL

Peinture intérieure à l'eau de haute qualité, utiliser pour les surfaces en ciment , en béton et en gypse
pouvoir couvrante excellent , brillance élevée , facile à appliquer , lisses.

- 1 -Les surfaces doivent être plat ; nettoyée et complètement sec.
- 2 -Appliquer une couche pour les nouvelles surfaces en (Alzawaq insulator).
- 3 -Appliquer deux ou trois couches (Almedina misurta putty) d'une façon verticale et horizontale ; ensuite faire le ponçage de surface et nettoyer la poussière.
- 4 -Appliquer deux couche de peinture (ossol)

Couleur	blanc
Aspect Final	matt
Densité relative	1.2 : 1.7 kg / litre
Viscosité	125 : 130 (l'unité de mesure)
Pouvoir couvrant	6 - 8 m ² par kg selon l'état de surface et l'épaisseur de couche.
PH	8.5 ±0.5
Temps de séchage	Séchage au toucher 30 min et 6 heure séchage complet
Inflammabilité	Non
Dilution	L'eau
Taux de dilution	diluée 15 % pour la premier couche et 10 % de poids total pour la deuxième selon l'épaisseur de couche et de l'état de surface
Packaging	5 kg 10 kg 20 kg



Le pinceau



Rouleau



Pistolet

Le produit est conservé dans son emballage d'origine dans un endroit propre, sain, sec et à l'abri de la chaleur, en prenant soin de ne pas être exposé au soleil pendant 24 mois à compter de la date de production.

- 1 - Ne conservez pas les aliments dans l'emballage vide.
- 2 - Gardez-le hors de portée des enfants.
- 3- Eviter le contact direct avec les yeux ou la peau, en cas de contact avec les yeux, vous devez nettoyer immédiatement et abondamment avec de l'eau froide et consulter un médecin.
- 4 - Ce produit est exempt de matériaux pollués pour l'environnement.

Libya – Misurata – Industrial Zone – Alaswak

Marketing : 00218918000047 marketing@almadinamisurata.com

Sales : 00218912125435

amppaints1

amppaints

www.amp.ly

amppaints

amppaints